

1. Údaje o výrobku

HARO parkety o rozměrech 13 x 180 x 2200 mm se skládají ze tří vrstev – nášlapné vrstvy z masivního dřeva, nosné vrstvy z masivu nebo HDF a protitahové vrstvy z masivního jehličnatého dřeva. Parkety jsou dodávány s povrchovou úpravou lak nebo olej/vosk.

2. Výsledky zkoušek a jejich posouzení

Výsledky zkoušek obsahují protokoly:

- Protokol o zkoušce č. AP-786/012/02 ze dne: 5.6.2002 vydaný AZL č. 1031.1,
- Protokol o zkoušce č. AP-787/012/02 ze dne: 5.6.2002 vydaný AZL č. 1031.1,
- Protokol č. B 1079/01 ze dne: 25.1.2001 vydaný WKI Braunschweig,
- Protokol o zkoušce č. 40-1/02 ze dne: 25.3.2002 vydaný AZL č. 1033.

Posouzení výsledků zkoušky obsahuje následující tabulka:

Posuzovaná vlastnost	Jednotka	Výsledek	Požadavek	Posouzení
únik formaldehydu	ppm	0,03	$\leq 0,1$	vyhovuje
délka – dov. úchylka	mm	+0,20 -0,00	$\pm 0,3$	vyhovuje
šířka – dov. úchylka	mm	+0,20 -0,10	+0,2 -0,3	vyhovuje
změna délky	%	0,20	$\leq 2,5$	vyhovuje
změna šířky	%	0,47	$\leq 2,5$	vyhovuje
protiskluznost	za sucha _{stat}	0,512	$\geq 0,3$	vyhovuje
	za sucha _{dynam}	0,794		
	za mokra _{stat}	0,616		
	za mokra _{dynam}	0,561		

3. Závěr

Výrobek „HARO PARKET“ odpovídá technickým požadavkům STO-519/05.

Vypracovala: Ing. Ludmila Kotenová