

1. Způsob použití výrobku:

pro pevné podlahové povrchy pro vnitřní použití.

2. Přehled podkladů předložených žadatelem:

popis způsobu pokládky podlahy a její ochrana a údržba.

3. Použité technické dokumenty:

1. ČSN 49 2120 Dřevěné podlahoviny, Základní ustanovení
2. ČSN 49 2130 Parketové vlysy s perem a drážkou
3. DIBt- Směrnice 100: „Směrnice o klasifikaci a kontrole desek na bázi dřeva podle úniku formaldehydu“ Německého institutu pro stavební techniku, Berlín, vydání červen 1994.

4. Vlastnosti výrobku, jejich úrovně a zkušební postupy:

P.č.	Posuzovaná vlastnost	Zkušební postup	Jednotka	Požadavek
1.	únik formaldehydu	EN 717-1	ppm	≤ 0,1
2.	délka – dov. úchylka	EN 13 647	mm	±0,3
3.	šířka – dov. úchylka		mm	+0,2 -0,3
4.	změna délky	EN 1910	%	≤ 2,5
5.	změna šířky	EN 1910	%	≤ 2,5
6.	protiskluznost	ČSN 74 4507	-	≥ 0,3

5. Platnost STO: 1 rok od data vydání

Vypracovala: Ing. Ludmila Kotenová