



ČIA akreditovaná zkušební laboratoř č. 1007.7

PROTOKOL č. 12471

o zkouškách požárně technických charakteristik



Č. j.: PTL – 31/05	Počet stran protokolu: 1			
Zadavatel: Výzkumný a vývojový ústav dřevařský Praha s.p., Na Florenci 7-9, 111 71 Praha 1				
PŘEDMĚT ZKOUŠEK				
Název: č. 1200/05 – Haro parkety				
Norma: Nesdělena Výrobce: Hamburger Industrierwerke GmbH, Stephanskirchen				
Složení: Dubové parkety, smrkové dřevo, ...				
Vzhled: Dubové parkety s transparentní povrchovou úpravou na podkladě ze smrkového dřeva, celková tloušťka cca 13,5 mm				
Datum přijetí vzorku: 3. 2. 2005	Odběr vzorku: Vzorek dodal zadavatel			
Datum provedení zkoušek: 9. 2. 2005				
ZKUŠEBNÍ METODA: ČSN 73 0863				
NAMĚŘENÉ HODNOTY A VÝSLEDKY ZKOUŠEK				
Vzorek číslo	1	2	3	průměr
Datum zkoušky	9. 2.	9. 2.	9. 2.	
τ_A [min]	5,64	5,18	4,99	5,27
τ_B [min]	5,76	5,32	5,13	5,40
v_s [mm/min]				4615,4
i_s [mm/min]				111,1
Závěr:				
Z naměřených hodnot byl vypočten index šíření plamene po povrchu stavební hmoty "č. 1200/05 – Haro parkety"				
$i_s = 111,1 \text{ mm/min}$				
Výsledky zkoušek se týkají pouze předmětu zkoušek. Mají platnost do 31. 12. 2007. Bez písemného souhlasu zkušebny se nesmí protokol reprodukovat jinak než celý.				
Vedoucí zkušebny: Vít Slaboch				
Datum: 9. 2. 2005 				

