

SECURA – A

Přípravek snižující vsakování vody při vytírání a chránící povrch před vnikáním vlhkosti, před bobtnáním hran podlahových dílců.



Pro prvotní ošetření, laminátových podlah a dřevěných, dýhovaných a korkových podlah s lakovanou povrchovou úpravou Permatur. Zamezuje vnikání a přijímání vody při vlhkém stírání spárami a bočními švy. Vedle první aplikace doporučujeme provádět i jako intenzivní ošetření jednou ročně.

Před provedením práce pečlivě prostudujte návod a ověřte pracovní postup na malé zkušební ploše.

Zpracování : Ošetřovaná plocha musí být čistá, suchá a bez prachu. Přípravek protřepat. Nenatírejte v teplotách nižších než +13°C a přípravek teplý nad 20°C.

Prostředek se musí dostat do spár. Na plochu povrchu nanášejte co nejtenčí vrstvu. Doporučujeme ošetřovat plochu po částech (3m²).

a) Nanosení : Nanášet nerezovou stěrkou HARO se zaoblenými rohy v co nejtenčí vrstvě. Přípravek naneste, nechte působit cca 1 min. a začněte leštit.

b) Leštění : Plocha musí být vyleštěna bezprostředně po nanesení

ošetřovacího prostředku. Leštění hadem HARO neuvolňující vlákna je zapotřebí dokončit ještě před započítáním zasychání. Pro usnadnění leštění je vhodné využít lešticího přístroje LIMPIA L13 (s bílým PADEM a lešticím hadem HARO neuvolňující vlákna).

Shoduje-li se vzhled leštěné podlahy se vzhledem původním, ukončete leštění. V průběhu doby schnutí na podlahu vůbec nevstupujte. Na plochu vstupte až po dokonalém vyschnutí.

Schnutí : Doba schnutí cca 8 hod. při teplotě 23°C a 50% rel. vlhkosti ovzduší. Nezatěžujte podlahu, nepokládejte koberce a neošetřujte dřívě než po 8-10 dnech.

Spotřeba (cca) : 15 ml/m² , resp. cca 66m² /l

Odstranění SECURA – A: při chybném nanesení je možné odstranit zbytky SECURA – A přípravkem FP 1 nebo terpentínem. Vyžádejte si speciální návod.

Hadříky namočené do SECURA - A uložte do nádoby s vodou nebo uskladněte volně popř. zlikvidujte za dodržení požárních předpisů.

SORTIM Praha, s.r.o.

přístav č.p. 19; 170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel: 225 996 842, -839; Fax: 225 996 831

E-mail: podlahy@sortim.cz, www.sortim.cz



SORTIM Praha, s.r.o.

přístav č.p. 19; 170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel: 225 996 842, -839; Fax: 225 996 831

E-mail: podlahy@sortim.cz, www.sortim.cz

