



TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

panDOMO® PW

POJIVOVÁ MATRICE TERRAZZOPLUS, BÍLÁ

panDOMO® PB

POJIVOVÁ MATRICE TERRAZZOPLUS, ČERNÁ

Pro zhotovení cementových, rychle použitelných podlah vzhledz terazza, ve spráženém provedení, na dělicí vrstvě a na izolaci.

Pojivová matrice se dodává v bílé a černé barvě

Po 8 hodinách je hmota pochůzná

Po 24 hodinách je možno hmotu brousit

Pro vrstvy o tloušťce od 25 mm

Pro interiéry

Splňuje požadavky DIN 18560 a EN 13813

Má optimalizované vlastnosti zpracování

- Doba zpracování 60 minut
- Hmotu lze brzy brousit
- Hmota vykazuje malé srštění
- Hmota je brzy zatížitelná

Nehořlavá

Ardex Baustoff GmbH
A-3382 Loosdorf, Hürmer Straße 40
ISDN & Tel. 0043 /2754/7021
Fax 0043/2754/2490
E-mail: office@ardex.at
Internet: www.ardex.at



Ardex Baustoff, s.r.o.
Kameníčková 2
616 00 Brno
tel.: 541 249 922
fax: 541 213 962
E-mail: ardex@ardex.cz
Internet: www.ardex.cz

Pojivová matrice TerrazzoPlus, bílá

Pojivová matrice TerrazzoPlus, černá

Oblast použití:

Pro interiéry.

Vytváření reprezentativních, kreativně ztvárněných pohledových a užitných ploch, které jsou rychle pochůzná a vykazují brzkou počáteční pevnost ve spoji.

- ve spráženém provedení d = 25 mm
- na oddělovací vrstvě min. d = 40 mm
- jako plovoucí potěr min. d = 45 mm
- jako vytápěný potěr min. d = 45 mm

Lze brousit.

Pro provádění platí normy DIN 18560 a EN 13813.

Norma DIN 18353 s následující změnou: 3.3.1 lze zhotovit i v jednovrstvě, sprážené formě.

Je třeba přitom brát v úvahu rychlé vytvrdnutí hmoty PANDOMO PW příp. PB TerrazzoPlus Matrice .

Příprava podkladu:

Betonový podklad nebo cementový potěr (pevnosti dle příslušných norem DIN a příslušných požadavků) musí být suchý, pevný a bezprašný.

K odstranění nečistot, separačních vrstev, uvolněných povrchových částí a nahromaděných pojiv je třeba podklad otryskat kuličkami nebo pískem.

Aby byla zajištěna přidržitelnost k podkladu, musí být podklad zhotoven kontaktním můstkem šlemem z hmoty PANDOMO PW příp. PB TerrazzoPlus Matrice smíchanou s PANDOMO PR Primer.

Zpracování hmoty PANDOMO PR dle pokynů výrobce.

Kontaktní můstek z hmoty PANDOMO PW příp. PB TerrazzoPlus Matrice se nanáší v konzistenci šlemu na cementový podklad. Poměr míchání: 25 kg prášku PANDOMO PW příp. PB TerrazzoPlus Matrice : cca 6 l vody.

Zpracování:

K namíchání hmoty PANDOMO PW příp. PB TerrazzoPlus Matrice je třeba použít míchačky s nuceným pohybem.

Poměr míchání na jednu míchačku o objemu 150 l je:
75 kg ozdobné drti PANDOMO TG Schmuckkörnung = 3 pytle po 25 kg

+50 kg hmoty PANDOMO PW příp. PB TerrazzoPlus Matrice

=2 pytle po 25kg

+9- 10l vody

Je možno použít ozdobnou drť PANOMO TG následujících zrnitostí:

Nero 1-3 / 3-5 / 6-9 mm

Rosso 1-3 / 3-5 / 6-9 mm

Marrone-Ocra 1-3 / 3-5 / 6-9 mm

Bianco-Rosé 1-3 / 3-5 / 6-9 mm

Bianco 1-3 / 3-8 mm

Zatížitelnosti je dosaženo po uplynutí jednoho dne.

Nepoužívejte žádné přísady do potěru jako např. mísící oleje atd. Nemíchejte s jinými cementy.

Fugen:

Použití na podlahovém topení:

Při použití hmoty PANDOMO MW příp. PB TerrazzoMicro MB či MW na teplovodním podlahovém topení je možno dobu čekání do pokládky výrazně zkrátit.

3 dny po nanesení potěru PANDOMO ATS (viz technický list) se začíná s vyhříváním při teplotě na přívodu +25°C. Tato se udržuje po 3 dny.

Poté se nastaví maximální teplota na přívodu a udržuje se další čtyři dny. Během této doby je třeba plochu chránit před průvanem.

Další zpracování plochy:

Hmota PANDOMO MW příp. MB TerrazzoMicro je po osmi hodinách pochůzná a po 1 dni brousitelná.

K broušení podlahy je doporučeno používat 3-talířové brousící stroje firmy MKS Funke GmbH.

Kontakt:

MKS Funke GmbH

Im Fisserhook 28

46395 Bocholt

Telefon +49 (0) 28 71/24 75 - 0

Telefax +49 (0) 28 71 / 24 75 50

www.mks-schleiftechnik.com

info@mks-schleiftechnik.com