



MFC Sanfix 250

Hydroizolační nátěr

POPIS VÝROBKU

MFC Sanfix 250 je hydroizolační sanační malta na bázi cementu, jemného plniva a modifikujících přísad.

POUŽITÍ

MFC Sanfix 250 je určen jako hydroizolační materiál pro ochranu betonových konstrukcí se savým podkladem. Používá se před aplikací sanačních malt MFC, určených k rychlým opravám betonových a železobetonových podlah, k renovaci litých betonových sloupů, balkonů, teras schodů apod. Odolává působení vody a mrazu.

TECHNICKÉ PARAMETRY

Barva:	šedá
Doba zpracovatelnosti:	45 min
Korekční doba:	20 min
Objemová hmotnost:	1.450 kg/m ³
Pevnost v tlaku po 28 dnech:	min. 25 MPa
Pevnost v tahu za ohybu po 28 dnech:	min. 6 MPa
Přidržitost po 28 dnech:	min. 2 MPa

- parametry materiálu v prostředí 23°C a 50% relativní vlhkosti vzduchu

PODKLAD

Povrch musí být rovný, dostatečně soudržný, zbavený uvolněných částic a mastnot. Důležité je odstranění hrubých nečistot s následným odsátím prachu.

MÍCHÁNÍ

Suchá směs se mísí s čistou pitnou vodou v poměru 5 litrů (20%) vody na 25 kg suché směsi. Hmotu důkladně promíchejte, aby vznikla homogenní dobře rozdíratelná pasta a nechejte ji 5 minut odstát a opět krátce promíchejte. K míchání je nejvhodnější míchadlo upevněné na vrtačce (300-400 ot/min.).

APLIKACE

Aplikaci by měli provádět pouze proškolení pracovníci na základě zpracovaného sanačního plánu. Před aplikací nátěru doporučujeme provést penetraci podkladu akrylátovou disperzí MFC Primer 620. Minimální teplota pro aplikaci je +5 °C.

SKLADOVÁNÍ

Materiál se balí do 25 kg papírových pytlů a ukládá na dřevěných paletách (po 40 pytlích). Skladuje se ve vhodném prostředí, nesmí být vystaven vlhku, extrémně nízkým ani vysokým teplotám.

ZÁRUČNÍ DOBA

Záruční doba je 6 měsíců ode dne výroby. Datum výroby je vyznačeno na obalu. Výrobce garantuje deklarované vlastnosti a parametry výrobku při dodržení předepsaných technologických postupů, neposkytuje však žádné další záruky ve smyslu jeho nevhodného zpracování a použití.

UPOZORNĚNÍ

Výrobek obsahuje cement. Cement reaguje s vodou zásaditě. Chraňte oči a vyvarujte se styku s pokožkou. Při manipulaci se suchou směsí vzniká nebezpečí vdechnutí prachových částic, doporučujeme použít při práci ochranný respirátor. Při zasažení očí proveďte výplach očí proudem vody a vyhledejte lékařskou pomoc. Chraňte před dětmi.



Výrobce: MFC - MORFICO s.r.o., Olbrachtova 1758, Tišnov 666 01; www.morfico.cz
Tel: +420 549 410 141, Fax: +420 549 410 089, email: morfico@morfico.cz

