

Technický datový list

Aqua-Seal® 2K-PU Sport

Popis	Aqua-Seal 2K-PU Sport je 2 složkový konzervační výrobek na vodní a polyuretanové bázi určený speciálně pro sportovní podlahy. Vhodnost je prokázána podle DIN 18032-2; Ö- Norm B 2608 směrnice ÖISS 1990 a EN 14904. Aqua-Seal 2K-PU Sport se z důvodu své velmi dobré stálosti dá používat i na všech ostatních silně zatížených parketových podlahách se zvláštními požadavky na protiskluzovou bezpečnost. Kód Gis W3/DD+; abZ-č. Z-157-10-47		
Stupeň lesku	mat, polomat		
Doporučení pro nanášení	Základní vrstva	Aqua-Seal FlexPrimer nebo při silnějším „zvýraznění“ dřeva Aqua-Seal ExoBloc - schnutí přes noc bez mezibroušení	
	První vrstva laku válečkem	Aqua-Seal 2K-PU Sport - schnutí přes noc, normalizované mezibroušení	
	Nanesení barvy hrací plochy	Aqua-Seal 2K-PU-Spielfeldmarkierungsfarbe - schnutí přes noc, normalizované mezibroušení (neprobrousit!)	
	Druhá vrstva laku válečkem	Aqua-Seal 2K-PU Sport	
Použití	Aqua-Seal 2K-PU se krátce před nanesením smíchá v kombinované nádobě nebo v Berger-Seidle MixBoxu v poměru 10:1 s tvrdidlem Aqua-Seal 2K-PU-Härter. Bezprostředně po přidání tvrdidla dobře promíchejte. Doba zpracovatelnosti směsi je 2 hodiny, to znamená že sice zůstane tekutá asi jeden den, ale z důvodu klesající odolnosti zaschlé konzervační vrstvy se po 2 hodinách již nesmí použít. Namíchejte jen tolik, kolik také spotřebujete. Směs uvolňuje CO ₂ - proto pro zabránění prasknutí nádoby neuzavírejte vzduchotěsně! Materiál se nanáší ve 2 - 3 vrstvách štětcem / válečkem.		
Speciální tipy	Narozdíl od rozpouštědlových konzervačních prostředků je s Aqua-Seal nutno pracovat v sytých vrstvách. Materiál se nesmí nanášet válečkem do tenké vrstvy.		
Schnutí	Pro zabránění nadměrnému bobtnacímu tlaku doporučujeme provést jen jedno nanesení vodního laku válečkem za den, aby dřevo mělo dostatek času opět vydat přijatou vodu. Lak samotný je obecně brousitelný a opatrně pochozí pro další zpracování po 3-4 hodinách (23°C / relativní vlhkost vzduchu 50 %). Při špatném větrání, nižší teplotě, jiné vlhkosti vzduchu a zvětšené tloušťce vrstvy se schnutí může podstatně prodloužit. Zatěžování, pokládání koberců nebo údržba ne dříve než za 8 -14 dní.		
Spotřeba	V závislosti na podkladu a způsobu práce: 1 vrstva nanesená válečkem / štětcem: asi 100 ml/m ² nebo asi 10 m ² /l		
Skladování / doprava	Při dopravě a skladování v nezamrzajících prostorách, v chladnu a suchu v neotevřené originální nádobě je skladovatelnost obvykle minimálně 12 měsíců. Otevřené nádoby s tvrdidlem je po použití nutno vzduchotěsně uzavřít.		
Další odkazy	Součástí tohoto datového listu jsou následující rubriky naší sbírky datových listů: - Všeobecné pokyny k používání nátěrových hmot na parkety - Čištění a údržba konzervovaných / olejovaných podlah - Označení a bezpečnostní pokyny (Bezpečnostní list)		

