

Technická informace pro flexibilní lepidlo HARO

Art. 410 563
410 565

Výrobek	Jednosložkové parketové lepidlo pro vícevrstvé parkety, desky DISANO, CELENIO, Hamberger, pásové parkety bez úpravy povrchu a bukové/javorové palubky o minimální tloušťce 20 mm a šířce do 140 mm a jiné pevné podlahové desky o minimální tloušťce 16 mm a šířce do 250 mm.
Vlastnosti výrobku	<ul style="list-style-type: none"> - Připravený k použití - Bezrozpuštědlový - Velmi nízká emisní - Vhodný pro použití s podlahovým vytápěním - Elastické vytvrzení - Bezvodý
Rozsah platnosti	Bezrozpuštědlové, jednosložkové lepidlo pro elastické lepené instalace parket, designových podlah CELENIO a DISANO Classic/ Classic Aqua/ Smart Aqua/ Saphir na absorpčních a neabsorpčních podlahových podkladech, vyrovnaných standardním výplňovým materiálem (s nízkou plastovou krytinou, zjistěte si u výrobce kde)
Technická data	<p>Oblasti použití</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 a 3 vrstvé parkety - designové podlahy a designové podlahy DISANO Classic/ Classic Aqua/ Smart Aqua/ Saphir - dřevěné podlahy Celenio - pásové parkety bez povrchové úpravy - plná buková / javorová podlahová prkna o tloušťce minimálně 20 mm a šířce do 140 mm; ostatních plně podlahové desky o minimální tloušťce 16 mm a šířce do 250 mm <p>Základ surového materiálu: Silanem modifikovaný polymer Čas zaschnutí: Žádný Doba otevření: Asi 40 minut Doba tuhnutí: Asi 24 - 48 hodin Skladovací čas: 18 měsíců při pokojové teplotě Skladovací teplota: Necitlivé na mraz KÓD GIS: RS10 KÓD EMI podle GEV: EC1 PLUSR</p>
Podklad	Podklad a klimatické podmínky v místnosti musí splňovat požadavky DIN 18356. Podklady musejí být zcela suché, pevné, rovné, bez prasklin, nečistot a látek, bránících adhezi. Sádrové potěry musejí být vždy mechanicky upravené a dobře vysáté podle pokynů výrobce a momentálně platných norem a informačních letáků. Parkety mohou být pružně přilepené přímo pomocí flexibilního lepidla HARO, pokud je potěr bez prachu. Pokud je zapotřebí první nátěr, je možno použít HARO Primer na cementovém a sádrovém potěru. Flexibilní lepidlo HARO není vhodné pro flexibilní použití na mastixových asfaltových podlahách bez předchozí konzultace s Technickým servisním oddělením.
Pokyny	Flexibilní lepidlo HARO (bez ředění) rovnoměrně naneste na podklad podlahy pomocí vhodné stěrky z řady příslušenství HARO (typ stěrky závisí na podlahové krytině). Zajistěte odpovídající přenos lepidla na spodní stranu desky. Vždy ponechte mezeru 10-15 mm od stěny. Skvrny lepidla na podlahové krytině okamžitě odstraňte. Nářadí okamžitě po použití vyčistěte. Vyhněte se chůzi po parketových plochách během instalace a prvních 24 hodin po instalaci.
Důležité poznámky	Nepoužívejte při teplotě podlahy pod +15 °C a okolní teplotě pod +18 °C; vnitřní vlhkost vzduchu by měla být 40 % až 65 % maximálně 75 %. Všechny údaje jsou založené na teplotě asi 20 °C a relativní vlhkosti 65 %. Zabraňte proniknutí lepidla do spojů prken, neboť to může vést k nežádoucí reakci s následnými výrobky pro úpravu povrchu. Všechny informace jsou založené na testech a mnoha letech praktických zkušeností a platí pro použití za standardních podmínek. Odlišné podmínky na místě použití mimo naši kontrolu a množství používaných materiálů vylučuje jakékoli nároky na kompenzaci na základě těchto informací. Proto doporučujeme před aplikací provést odpovídající testy na malé ploše. Je nutno respektovat pokyny k pokládání od výrobce podlahové krytiny a momentálně platné normy a informační letáky.

Tato technická informace slouží pro vás jako vodítko a podpora a je založena na našich nejnovějších znalostech. Nepředstavuje žádné záruky, přímé nebo následné žádných konkrétních vlastností popisovaného výrobku ve smyslu zákonných záručních podmínek.

podlahy | suchá výstavba | deskoviny | dveře & okna | laky & oleje | truhlárna

SORTIM Praha, s.r.o. Sanderova 1547/20 170 00 Praha 7 – Holešovice

Tel. centrála: +420 225 996 825, -834, mail: podlahy@sortim.cz

IČ: 25692062, DIČ: CZ25692062, Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským obchodním soudem v Praze, oddíl C, vložka 61 645

Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Číslo účtu: 3700743001/2700 CZK, Číslo účtu: 3700743044/2700 EUR

Praha | Karlovy Vary