



STAUF Gold Glue L

Lepidlo na bázi rozpouštědla (22070) na dřevěné podlahy podle DIN 281 a DIN EN 14293



Specifické rysy:

- odolný proti vodě
- rychle tvrdnoucí



Vhodné podkladové vrstvy

- měkké, tvrdé i exotické dřeviny

Vlastnosti výrobku

- ihned k použití
- vysoká konečná pevnost
- odolný proti studené vodě
- krátká doba stlačení
- téměř žádná změna barvy během aplikace

Kategorie rizika při přepravě

Není

Požadavky na skladování

Nesmí zmraznout

Zpracování

Použití na laminátové podlahy: aplikujte klijh na horní stranu pera instalovaného dílce a na spodní plochu drážky a nasadte boční a přední stranu. Stlačte dílce pevně k sobě tak, aby klijh vytekl ze spoje po celé své délce. Odstraňte přebytečný klijh vlhkým hadříkem.

Použití na technické dřevěné podlahy a dřevotřísku: naneste klijh po celé délce na horní i spodní stranu pera. Stlačte dílce pevně k sobě. Odstraňte přebytečný klijh vlhkým hadříkem. Tekutý klijh se nesmí dostat do kontaktu s kovem! Proto používejte plastové, skleněné nebo keramické nádoby místo kovových a také nepracujte s rezivějícími kartáči.

Omezení odpovědnosti

Výše zmíněné pokyny jsou založeny na výsledcích našeho současného testování výrobků a materiálů. Mají pouze poradní, nezávaznou povahu, jelikož nejsme schopni kontrolovat skutečnou kvalitu řemeslného zpracování, použitých materiálů a podmínek na pracovišti. Tyto pokyny tak nezakládají jakoukoli záruku. To samé platí pro naše obchodní a technické konzultační služby, které nabízíme zcela zdarma a nezávazně. Proto silně doporučujeme provedení předběžného testování přímo v místě pokládky, aby tak bylo možné posoudit vhodnost produktu pro zamýšlený účel. Vydáním tohoto technického listu pozbývají všechny dosavadní technické informace (technické listy, instalační doporučení a další informace týkající se podobného účelu) svoji platnost.

Barva	Doba zpracovatelnosti	Orientační spotřeba m2	Podmínky při zpracování	Balení	Skladování
bílá	Cca 9 minut při teplotě 20° C Zatížitelnost cca po 24 hodinách	laminát: cca 15 g na metr dřevotříska, OSB: cca 30 g na metr	teplota minimálně 15°C, maximálně 75% relativní vlhkost, pokud možno max. 65%	0,75 kg plastová láhev	min. 12 měsíců