

Disperzní předběžný zátěr STAUF D 54 (31030)

Bezrozpouštědlový disperzní základní nátěr

Zvláštní vlastnosti:

- ▣ vhodný pro porézní a těsné podklady
- ▣ koncentrát k ředění
- ▣ nízká spotřeba



Oblast použití

- ▣ Základní nátěr před stěrkovacími pracemi se stěrkovacími hmotami STAUF

Vhodné podklady

- ▣ Popískovaný litý asfalt
- ▣ Beton C25 / 30 podle DIN 1045 (adhezní povrch)
- ▣ Kalcium sulfátové (tekuté) potěry
- ▣ Dřevěné podlahy (parkety, prkna)
- ▣ Dřevotřískové desky V100 (E1), OSB desky
- ▣ Nelakované sádrovláknité desky
- ▣ Cementové potěry

Vlastnosti výrobku

- ▣ vhodný pro podlažní vytápění
- ▣ dobrá penetrační schopnost
- ▣ snadné nanášení
- ▣ vytváří bezprašné, rovnoměrně savé a zpevněné povrchy před stěrkováním
- ▣ rychlé zasychání

Barva

- ▣ bílá

Spotřeba na m²

- ▣ 130g při nanášení válečkem

Čas schnutí

- ▣ 1 hodina na savých podkladech
- ▣ 4-8 hodin na nesavých podkladech
- ▣ 15 hodin na kalcium sulfátových potěrech, nelakovaných sádrovláknitých deskách, popískovaném litém asfaltu

Další pokyny 1

- ▣ Na nesavých podkladech a anhydritovém potěru ředte v poměru 1:1.
- ▣ Na savých podkladech ředte v poměru 1:3.

Klíma v prostoru zpracování

- ▣ Minimálně 15 °C, max. relativní vlhkost vzduchu 75%, přednostně max. relativní vlhkost vzduchu 65%

Požadavky na přepravu

- ▣ Bez nebezpečí mrazu

Třída přepravní nebezpečnosti

- ▣ -

Skladovací podmínky

- ▣ Bez nebezpečí mrazu

Trvanlivost

- ▣ 12 měsíců

Kód Gis

- ▣ D1

Kód Emi

- ▣ EC1

Dostupné velikosti obalů

- ▣ Plastový kanystr 5 kg
- ▣ Plastový kanystr 10 kg

Disperzní předběžný zátěr STAUF D 54 (31030)



Kontrola podkladu

Podklad před nanesením zkontrolujte podle DIN 18356, DIN 18365 nebo DIN 18367.

Podklad musí být mimo jiné tlaku a tahuvzdorný, bez trhlin, s dostatečnou povrchovou pevností, trvale suchý, rovný, čistý a bez dělicích prostředků, sintrových vrstev atd. Rovněž je nutno posoudit pórovitost a adhezi povrchu. Je nutno zkontrolovat obsah vlhkosti a savost cementových (tekutých) a kalciumsulfátových (tekutých) potěrů a teplotu v místnosti, vlhkost v místnosti a teplotu podkladu.

Příprava podkladu

Přípravou podkladu je nutno zajistit, aby podklad byl vhodný pro nanášení, tedy zvláště čistý, povrchově pevný, adhezní, popřípadě savý, rovný, trvale suchý a bez trhlin. Mechanickou přípravu podkladu (zametení, vysátí, strojní kartáčování, zabroušení nebo odbroušení, frézování, popískování) je nutno provést v závislosti na druhu a stavu podkladu. Trhliny a spáry, s výjimkou dilatačních spár nebo jinak konstrukčně podmíněných spár je nutno pevně uzavřít zalévací pryskyřicí STAUF a potěrými svorkami. Díry a prohlubně je možno vyplnit trvanlivou stěrkovou hmotou STAUF.

Zpracování

K použití připravenou nebo namíchanou základní nátěrovou hmotu v nezředěném stavu naneste v jedné vrstvě vhodným nanášecím zařízením v rámci času zpracování, přitom zamezte tvorbě kaluží.

Pro urychlení schnutí zajistěte dobré větrání.

Omezení záruky

Výše uvedené údaje odpovídají současnému stavu vývoje. V každém případě je nutno je považovat za nezávazné, neboť nemáme žádný vliv na položení a předpoklady pokládání jsou na různých místech různé. Nároky vyplývající z těchto údajů jsou proto vyloučeny. Totéž platí i pro bezplatně a nezávazně poskytovanou obchodní a technickou poradenskou službu. Proto doporučujeme provedení dostatečných vlastních zkoušek a vlastního rozhodnutí, zda se výrobek hodí pro předpokládaný účel použití. S vydáním těchto pokynů pozbývají všechny předchozí technické informace (datové listy, doporučení k pokládání a ostatní k podobným účelům určené pokyny) platnosti.