

# Technické informace



## Univerzální lepidlo STAUF D 6 super (41180)

Disperzní lepidlo na podlahové krytiny

### Zvláštní vlastnosti:

- rychle zavadající,
- univerzálně použitelné



### Vhodné povrchové krytiny

- CV krytiny
- PVC homogenní / heterogenní, křemenné vinylové dlaždice
- Kobercové podlahy se syntetickým dvojitým podkladem

Kovralové zboží s vlísovým nebo

- pěnovým podkladem

### Vhodné podklady

- Kalicium sulfátové (tekuté) potěry
- Dvojité podlahové desky
- Stěrkovací hmoty STAUF
- Dřevotřískové desky V100 (E1), OSB desky
- Nelakované sádrovláknité desky
- Cementové potěry

### Vhodné stěrkovací hmoty

- STAUF AS
- STAUF ES
- STAUF GS
- STAUF GS Stand
- STAUF FZ
- STAUF OS
- STAUF RM
- STAUF SSP RAPID

### Vhodné podkladové pásy

- Na dotaz

### Vlastnosti výrobku

- odolné proti stárnutí
- vhodné pro podlažní vytápění
- neobsahuje rozpouštědla
- velmi dobře roztíratelné
- rychlá pojivost
- vhodné pro kolečkové židle podle DIN 12529

### Barva

- krémová

### Spotřeba na m<sup>2</sup>

- 325g s ozubením špachtle 1
- 400g s ozubením špachtle 2

### Doba přiložení

- 5-15 minut při 20 °C

### Doba zavadnutí

- 0-10 minut

### Zatížitelnost

- po asi 24 hodinách

### Klima v prostoru zpracování

- minimálně 15 °C, max. relativní vlhkost vzduchu 75%, přednostně max. relativní vlhkost vzduchu 65%

### Schvalovací číslo DIBt

- Z-155.20-303

### Požadavky na přepravu

- bez nebezpečí mrazu

### Třída přepravní nebezpečnosti

- -

### Skladovací podmínky

- bez nebezpečí mrazu

### Trvanlivost

- 9 měsíců

### Kód Gis

- D1

### Kód Emi

- EC1

### Dostupné velikosti obalů

- ▣ Plastové vědro 7 kg
  - ▣ Plastové vědro 15 kg
  - ▣ Plechový sud 225 kg
-

# Univerzální lepidlo STAUF D 6 super (41180)



## Kontrola podkladu

Podklad před položením zkontrolujte podle DIN 18365.

Podklad musí být mimo jiné tlaku a tahuvzdorný, bez trhlin, s dostatečnou povrchovou pevností, trvale suchý, rovný, čistý a bez dělicích prostředků, sintrových vrstev atd. Rovněž je nutno posoudit pórovitost a adhezi povrchu. Je nutno zkontrolovat obsah vlhkosti a savost cementových (tekutých) a kalciumsulfátových (tekutých) potěrů a teplotu v místnosti, vlhkost v místnosti a teplotu podkladu.

## Příprava podkladu

Přípravou podkladu je nutno zajistit, aby podklad byl vhodný pro nanášení, tedy zvláště čistý, povrchově pevný, adhezní, popřípadě savý, rovný, trvale suchý a bez trhlin. Mechanickou přípravu podkladu (zametení, vysátí, strojní kartáčování, zabroušení nebo odbroušení, frézování, popískování) je nutno provést v závislosti na druhu a stavu podkladu. Trhliny a spáry, s výjimkou dilatačních spár nebo jinak konstrukčně podmíněných spár je nutno pevně uzavřít zalévací pryskyřicí STAUF a potěrovými svorkami. Díry a prohlubně je možno vyplnit trvanlivou stěrkovací hmotou STAUF.

Před položením vrchní krytiny je zpravidla nutno odborně připravené podkladové podlahy vystěrkovat vhodnou stěrkovací hmotou STAUF. Na vystěrkovaných podkladových podlahách již neprovádějte základový nátěr.

## Zpracování

V souvislosti s položením je navíc nutno dodržovat pokyny výrobce krytiny.

Lepidlo naneste vhodným nanášecím zařízením na podklad, zamezte tvorbě kaluží nebo nahromadění lepidla. Po stanovené době zavaznutí položte krytinu v rámci pokládacího času a pevně přitlačte nebo rozetřete.

Dbejte na kompletní pokrytí spodní strany krytiny!

Po 15-30 minutách uležení krytinu znovu silně rozetřete nebo rozválcujte. Zvedající se hrany krytiny do 60 minut znovu rozetřete.

## Zatížitelnost

Zatížitelné po 24 hodinách.

Spáry svařte nejdříve po 48 hodinách.

## Omezení záruky

Výše uvedené údaje odpovídají současnému stavu vývoje. Je nutno je v každém případě považovat za nezávazné, neboť nemáme žádný vliv na položení a předpoklady pro pokládání se na místě liší. Nároky vyplývající z těchto údajů jsou proto vyloučeny. Totéž platí i pro bezplatně a nezávazně poskytovanou obchodní a technickou poradenskou službu. **Proto doporučujeme provedení dostatečných vlastních zkoušek a vlastního rozhodnutí, zda se výrobek hodí pro předpokládaný účel použití.** S vydáním těchto pokynů pozbývají všechny předchozí technické informace (datové listy, doporučení k pokládání a ostatní k podobným účelům určené pokyny) platnosti.