

STAUF D 50 lepidlo na designové krytiny (41060)

Vlákný vyztužené lepidlo na PVC a designové krytiny

Zvláštní vlastnosti:

- ☐ vysoká konečná pevnost
- ☐ dobrá smáčivost
- ☐ vysoká rozměrová stálost



Vhodné povrchové krytiny

- ☐ CV-krytiny
- ☐ PVC homogenní/heterogenní, křemenné vinylové dlaždice
- ☐ PVC designové krytiny

Vhodné podklady

- ☐ anhydritový (lité) potěr
- ☐ desky dvojitých podlah, dřevěné podlahy (parkety, prkna)
- ☐ dřevotřískové desky V100 (E1), OSB desky
- ☐ povrchově neupravené sádrovláknité desky
- ☐ STAUF cementové stěrkovací hmoty

Vhodné stěrkovací hmoty

- ☐ STAUF AS
- ☐ STAUF GS
- ☐ STAUF GS Stand
- ☐ STAUF FZ
- ☐ STAUF OS
- ☐ STAUF RM
- ☐ STAUF SSP RAPID

Vhodné podložky

- ☐ na dotaz

Vlastnosti výrobku

- ☐ odolné proti stárnutí
- ☐ vhodné pro podlahové topení
- ☐ dobrá přídržnost
- ☐ velmi dobře roztíratelné
- ☐ rychlé tuhnutí
- ☐ vhodné pod kolečkové židle dle DIN 12529



Barva

- ☐ krémová

Spotřeba na m²

- ☐ 300g s ozubením špachtle 1

Čas na pokládku

- ☐ 5-20 minut při 20 °C

Čas na odvětrání

- ☐ 5-20 minut při 20 °C

Zatížitelnost

- ☐ po cca 24 hodinách

Zpracovatelské klima

- ☐ min. 15 °C, max. 75% rel. vzdušné vlhkosti, doporučeno max. 65% rel. vlhkosti vzduchu

DIBt schvalovací číslo

- ☐ Z-155.20-302

Požadavky na transport

- ☐ bez nebezpečí mrazu

Označení nebezpečnosti

-

Skladovací podmínky

- ☐ bez nebezpečí mrazu

Trvanlivost

- ☐ 9 měsíců

Giscode

- ☐ D1

Emicode

- ☐ EC1 plus

Dostupné velikosti obalů

- ☐ Plastová nádoba 14 kg

STAUF D 50 lepidlo na designové krytiny (41060)

Zkouška podkladu

Podklad před pokládkou zkontrolujte dle DIN 18365. Podklad musí být, mimo jiné, pevný v tlaku a tahu, bez trhlin, dostatečně povrchově pevný, trvale suchý, rovný, čistý a zbavený separačních látek, sintrových vrstev apod. Pórovitost a přidržnost povrchu je potřeba taktéž zhodnotit. Je potřeba přezkoušet vlhkost a savost anhydritových (litých) potěrů, stejně jako teplotu a vlhkost prostředí a teplotu podkladu.

Příprava podkladu

Přípravou podkladu je nutné zajistit, že je podklad vhodný pro pokládku, obzvláště je podklad čistý, zralý pro pokládku, tedy především čistý, pevný, trvale suchý, rovný a bez trhlin. Dle stavu a druhu podkladu je potřeba realizovat mechanické opracování podkladu (zametení, vysátí, strojové kartáčování, přebroušení nebo broušení, frézování, tryskání). Trhliny a spáry, mimo dilatačních spár či jinak konstrukčně nutných spár, je potřeba pevně uzavřít pomocí STAUF Gießharz (epoxid) se svorkami. Díry a prohlubně mohou být vyplněny stabilní stěrkovací hmotou STAUF. Před pokládkou jsou odborně připravené podklady zpravidla přestěrkovány nivelační hmotou. Na vystěrkovaný podklad již nepenetrovat.

Zpracování

Lepidlo nanést vhodným náradím na podklad, louže anebo zbytky nánosu pokud možno eliminovat. Po udaném odvětrání krytinu položit v době udané pro pokládku a pevně přitlačit nebo zaválcovat. Dávejte pozor na úplné smáčení lepidlem na zadní ploše krytiny! Bublíny eliminovat zatřením korkovým špalkem. Po 15-30 min odležení znovu krytinu zatřít případně zaválcovat. Zvedající se kraje krytiny až do 60 min znovu zatřít. V souvislosti s pokládkou je třeba hledět na pokyny výrobce krytiny.

Zatížitelnost

Zatížitelné po 24 hodinách.
Spáry svařovat nejdříve po 48 hod.

Omezení

Stávající informace se vztahují na aktuální stav vývoje a vědění. Je nutné informace vnímat jako nezávazné, neboť nemáme vliv na pokládku a předpoklady pro pokládku jsou lokálně odlišné. Nároky vznesené z těchto údajů jsou tedy bezpředmětné. To stejné se týká nezávazného bezplatného obchodního a technického poradenského servisu. Doporučujeme tedy udělat dostatek vlastních pokusů a zjistit si tak, jestli se výrobek pro danou oblast použití hodí. Vydáním těchto informací pozbývají všechny předchozí vydané informace svou platnost (Letáky, návody na pokládku a jiné pro podobné účely vydané dokumenty).