

# Technické informace



## Univerzální lepidlo STAUF D 20 All in One (41390)

Univerzální disperzní lepidlo na podlahové krytiny

### Zvláštní vlastnosti:

- ▣ široká oblast použití
- ▣ dlouhý čas přiložení



### Vhodné povrchové krytiny

- ▣ CV krytiny
- ▣ Kaučukové krytiny s hladkou, broušenou zadní stranou až do tloušťky 3,5 mm
- ▣ PVC homogenní / heterogenní, křemenné vinylové dlaždice
- ▣ Kobercové podlahy se syntetickým dvojitým podkladem
- ▣ Kovalové zboží s vlísovým nebo pěnovým podkladem
- ▣ Tkaniny, kokos / sisal latexovaný

### Vhodné podklady

- ▣ Kalcium sulfátové (tekuté) potěry
- ▣ Dvojité podlahové desky
- ▣ Stěrковací hmoty STAUF
- ▣ Dřevotřískové desky V100 (E1), OSB desky
- ▣ Nelakované sádrovláknité desky
- ▣ Cementové potěry

### Vhodné stěrковací hmoty

- ▣ STAUF AS
- ▣ STAUF ES
- ▣ STAUF GS
- ▣ STAUF GS Stand
- ▣ STAUF FZ
- ▣ STAUF OS
- ▣ STAUF RM
- ▣ STAUF SSP RAPID

### Vhodné podkladové pásy

- ▣ Na dotaz

### Vlastnosti výrobku

- ▣ Odolný proti stárnutí
- ▣ Vhodný pro podlažní vytápění
- ▣ Dobrá smáčivost
- ▣ Velmi dobře roztíratelný
- ▣ S velmi nízkými emisemi
- ▣ Vhodný pro kolečkové židle podle DIN 12529

### Barva

- ▣ krémová

### Spotřeba na m<sup>2</sup>

- ▣ 300 g s ozubením špachtle 1
- ▣ 400 g s ozubením špachtle 2

### Doba přiložení

- ▣ 5-30 minut při 20 °C

### Doba zavadnutí

- ▣ 5-20 minut

### Zatížitelnost

- ▣ Po asi 24 hodinách

### Klima v prostoru zpracování

- ▣ Minimálně 15 °C, max. relativní vlhkost vzduchu 75%, přednostně max. relativní vlhkost vzduchu 65%

### Schvalovací číslo DIBt

- ▣ Z-155.20-309

### Požadavky na přepravu

- ▣ Bez nebezpečí mrazu

### Třída přepravní nebezpečnosti

- ▣ -

### Skladovací podmínky

- ▣ Bez nebezpečí mrazu

### Trvanlivost

- ▣ 9 měsíců

### Kód Gis

- ▣ D1

### Kód Emi

- ▣ EC1 plus

### Dostupné velikosti obalů

- ▣ Plastové vědro 14 kg

# Univerzální lepidlo STAUF D 20 All in One (41390)



## Kontrola podkladu

Podklad před položením zkontrolujte podle DIN 18365.

Podklad musí být mimo jiné tlaku a tahu vzdorný, bez trhlin, s dostatečnou povrchovou pevností, trvale suchý, rovný, čistý a bez dělicích prostředků, sintrových vrstev atd. Rovněž je nutno posoudit pórovitost a adhezi povrchu. Je nutno zkontrolovat obsah vlhkosti a savost cementových (tekutých) a kalciumsulfátových (tekutých) potěrů a teplotu v místnosti, vlhkost v místnosti a teplotu podkladu.

## Příprava podkladu

Přípravou podkladu je nutno zajistit, aby podklad byl vhodný pro nanášení, tedy zvláště čistý, povrchově pevný, adhezní, popřípadě savý, rovný, trvale suchý a bez trhlin. Mechanickou přípravu podkladu (zametení, vysátí, strojní kartáčování, zabroušení nebo odbroušení, frézování, popískování) je nutno provést v závislosti na druhu a stavu podkladu. Trhliny a spáry, s výjimkou dilatačních spár nebo jinak konstrukčně podmíněných spár je nutno pevně uzavřít zalévací pryskyřicí STAUF a potěrovými svorkami. **Díry a prohlubně je možno vyplnit trvanlivou stěrkovou hmotou STAUF.**

Před položením vrchní krytiny je zpravidla nutno odborně připravené podkladové podlahy vystěrkovat vhodnou stěrkovací hmotou STAUF. Na vystěrkovaných podkladových podlahách již neprovádějte základový nátěr.

## Zpracování

Lepidlo naneste vhodným nanášecím zařízením na podklad, zamezte tvorbě kaluží nebo nahromadění lepidla. Po stanovené době zavaznutí položte krytinu v rámci pokládacího času a pevně přitlačte nebo rozetřete.

Dbejte na kompletní pokrytí spodní strany krytiny!

Bubliny odstraňte rozetřením, popřípadě korkovým prknem.

Po 15-30 minutách uležení krytinu znovu silně rozetřete nebo rozválcujte. Zvedající se hrany krytiny do 60 minut znovu rozetřete. V souvislosti s položením je navíc nutno dodržovat pokyny výrobce krytiny.

## Zatížitelnost

Zatížitelné po 24 hodinách.

Spáry svaňte nejdříve po 48 hodinách.

## Omezení záruky

Výše uvedené údaje odpovídají současnému stavu vývoje. V každém případě je nutno je považovat za nezávazné, neboť nemáme žádný vliv na položení a předpoklady pokládání jsou na různých místech různé. Nároky vyplývající z těchto údajů jsou proto vyloučeny. Totéž platí i pro bezplatně a nezávazně poskytovanou obchodní a technickou poradenskou službu. **Proto doporučujeme provedení dostatečných vlastních zkoušek a vlastního rozhodnutí, zda se výrobek hodí pro předpokládaný účel použití.** S vydáním těchto pokynů pozbývají všechny předchozí technické informace (datové listy, doporučení k pokládání a ostatní k podobným účelům určené pokyny) platnosti.