

# Technické informace



## Lepidlo na parkety STAUF SPU-570 (26180)

Tvrdé 1-složkové lepidlo na parkety SPU podle ISO 17178

### Zvláštní vlastnosti:

- ❑ Žádné migrující složky
- ❑ Lepidlo na parkety se smykovou pevností bez škodlivého vzájemného ovlivňování s konzervačními laky na parkety STAUF, litým asfaltem nebo starými podklady
- ❑ Vysoká pevnost ve stříhu
- ❑ Integrovaná parobrzda
- ❑ Bez označení



### Vhodné povrchové krytiny

- ❑ Stojaté lamelové parkety podle DIN EN 14761
- ❑ Lamelové parkety podle DIN EN 13227
- ❑ Masivní prkna
- ❑ Vícevrstvé parkety podle DIN EN 13489
- ❑ Mozaikové parkety podle DIN EN 13488
- ❑ Tyčové parkety podle DIN EN 13226
- ❑ Dýhované podlahové krytiny podle DIN EN 14354 podle schválení výrobce

### Vhodné podklady

- ❑ Popískovaný litý asfalt
- ❑ Beton C25 / 30 podle DIN 1045 (adhezní povrch)
- ❑ Kalcium sulfátové (tekuté) potěry
- ❑ Dřevěné podlahy (parkety, prkna)
- ❑ Stěrkovací hmoty na parkety STAUF
- ❑ Dřevotřískové desky V100 (E1), OSB desky
- ❑ Cementové potěry
- ❑ Cementové potěry, betonové podlahy se zvýšenou zbytkovou vlhkostí

### Vhodné podkladové nátěry

- ❑ STAUF VDP 130
- ❑ STAUF VPU 155 S
- ❑ STAUF VDP 160
- ❑ STAUF VEP 195

### Vhodné stěrkovací hmoty

- ❑ STAUF SPP
- ❑ 95 STAUF ES
- ❑ STAUF FZ
- ❑ STAUF RM
- ❑ STAUF PU
- ❑ STAUF SSP RAPID

### Vhodné podkladové pásy

- ❑ Tlumící podklad STAUF
- ❑ Polyesterový vlís STAUF
- ❑ Izolační desky STAUF

### Vlastnosti výrobku

- ❑ Odolný proti stárnutí
- ❑ Pro všechny podklady vhodné pro parkety bez základního nátěru
- ❑ Vhodný pro podlažní vytápění
- ❑ Necitlivý na mráz
- ❑ Velmi dobře roztíratelný
- ❑ Rychlé vytvoření pevnosti
- ❑ Zalepení pevně proti posunutí

### Vhodné čisticí prostředky

- ❑ STAUF Intensivreiniger
- ❑ STAUF Spezialreiniger

### Barva

- ❑ světle hnědá

### Spotřeba na m<sup>2</sup>

- ❑ 1000 g s ozubením špachtle 3
- ❑ 1300 g s ozubením špachtle 4
- ❑ 1150 g s ozubením špachtle 5
- ❑ 1900 g s ozubením špachtle 12
- ❑ 1400-1600 g s ozubením špachtle 14

### Doba přiložení

- ❑ 0-20 minut při 20 °C

### Zatížitelnost

- ❑ Po asi 24 hodinách

### Klima v prostoru zpracování

- ❑ Minimálně 15 °C, max. relativní vlhkost vzduchu 75%, přednostně max. relativní vlhkost vzduchu 65%

### Schvalovací číslo DIBt

- ❑ Z-155.10-59

### Trvanlivost

- ❑ 12 měsíců

### Kód Gis

- ❑ RS 10

### Kód Emi

- ❑ EC1-R plus

### Dostupné velikosti obalů

- ❑ Plastové vědro 18 kg

## Lepidlo na parkety STAUF SPU-570 (26180)



### Kontrola podkladu

Podklad před položením zkontrolujte podle DIN 18356.

Podklad musí být mimo jiné tlaku a tahuvzdorný, bez trhlin, s dostatečnou povrchovou pevností, trvale suchý, rovný, čistý a bez dělicích prostředků, sintrových vrstev atd. Rovněž je nutno posoudit pórovitost a adhezi povrchu. Je nutno zkontrolovat obsah vlhkosti a savost cementových (tekutých) a kalciumsulfátových (tekutých) potěrů a teplotu v místnosti, vlhkost v místnosti a teplotu podkladu.

### Příprava podkladu

Přípravou podkladu je nutno zajistit, aby podklad byl vhodný pro nanášení, tedy zvláště čistý, povrchově pevný, adhezní, popřípadě savý, rovný, trvale suchý a bez trhlin. Mechanickou přípravu podkladu (zametení, vysátí, strojní kartáčování, zabroušení nebo odbroušení, frézování, popískování) je nutno provést v závislosti na druhu a stavu podkladu. Trhliny a spáry, s výjimkou dilatačních spár nebo jinak konstrukčně podmíněných spár je nutno pevně uzavřít zalévací pryskyřicí STAUF a potěrovými svorkami. **Díry a prohlubně je možno vyplnit trvanlivou stěrkovou hmotou STAUF.**

Rovinnost, savost a přilnavost podkladu je nutno zajistit vystěrkováním vhodnou stěrkovací hmotou STAUF.

### Zpracování

Lepidlo naneste na podklad špachtlí s odpovídajícím ozubením, přitom zamezte nahromadění lepidla a nadměrné tloušťce vrstvy rovnoměrným rozetřením ozubenou špachtlí. Parkety uložte do lepidla v rámci stanoveného pokládacího času, krátce posuňte a pevně přitlačte. Je nutno zabránit vytlačení lepidla do spár.

Znečištění lepidlem je možno v závislosti na stupni vytvrzení odstranit odpovídajícími čistícími prostředky STAUF. Vliv čistícího prostředku na ve výrobě dokončené parkety je nutno předem vyzkoušet na skrytém místě nebo na vzorku.

Vytvrzené zbytky lepidla je možno relativně snadno odstranit mechanicky a do značné míry beze zbytku, delšímu působení na hotový povrch parket je přesto nutno se vyhnout s ohledem na možné přetrvávající stopy.

### Další pokyny

Lepidlo tvrdne reakcí s vlhkostí. Ta může existovat ve formě vzdušné vlhkosti, vlhkosti dřeva nebo podkladu. Rychlost vytvrzování se zvyšuje vyšší okolní teplotou. Čas vytvrzení se prodlužuje s narůstající tloušťkou vrstvy lepidla.

Při použití jako parobrzdy (cementové potěry do 4 CM-%) je vzhledem k vysokému, ozubenou špachtlí číslo 12 nanesenému množství lepidla možné jen lepení parket se spojením drážkou a perem. U mozaikových, lamelových nebo stojatých lamelových parket musí být vrstva parobrzdy nanесena ve formě brzdícího základního nátěru.

### Omezení záruky

Výše uvedené údaje odpovídají současnému stavu vývoje. V každém případě je nutno je považovat za nezávazné, neboť nemáme žádný vliv na položení a předpoklady pokládání jsou na různých místech různé. Nároky vyplývající z těchto údajů jsou proto vyloučeny. Totéž platí i pro bezplatné a nezávazně poskytovanou obchodní a technickou poradenskou službu. Proto doporučujeme provedení dostatečných vlastních zkoušek a vlastního rozhodnutí, zda se výrobek hodí pro předpokládaný účel použití. S vydáním těchto pokynů pozbývají všechny předchozí technické informace (datové listy, doporučení k pokládání a ostatní k podobným účelům určené pokyny) platnosti.