

## Předběžný disperzní zátěr STAUF VDP-130 (11150)

Bezrozpouštědlový disperzní základní nátěr

Zvláštní vlastnosti:

- ▣ snadné nanášení
- ▣ vytváří rovnoměrný savý povrch
- ▣ univerzálně použitelný



### Oblast použití

- ▣ Základní nátěr před stěrkovacími pracemi se stěrkovacími hmotami STAUF
- ▣ Základní nátěr před lepením lepidly na parkety STAUF (viz "Vhodné základní nátěry" v technickém datovém listu lepidel)

### Vhodné podklady

- ▣ Beton C25 / 30 podle DIN 1045 (adhezni povrch)
- ▣ Kalcium sulfátové (tekuté) potěry
- ▣ Dřevěné podlahy (parkety, prkna)
- ▣ Dřevotřískové desky V100 (E1), OSB desky
- ▣ Nelakované sádrovláknité desky
- ▣ Cementové potěry

### Vlastnosti výrobku

- ▣ Vhodný pro podlažní vytápění
- ▣ Dobrá penetrační schopnost
- ▣ Adhezni prostředek pro stěrkovací hmoty
- ▣ Nízká spotřeba
- ▣ Rychlé zasychání

### Barva

- ▣ zelená

### Spotřeba na m<sup>2</sup>

- ▣ 125 g při nanášení válečkem

### Čas schnutí

- ▣ Asi 45 minut při 20 °C

### Další pokyny 1

- ▣ Poklady musejí být dobře savé
- ▣ Odlišný čas schnutí: 8 hodin na kalcium sulfátových (tekutých) potěrech, nelakovaných sádrovláknitých deskách
- ▣ Při použití pod lepidly ředte vodou v poměru 1:1.
- ▣ Při použití reaktivních lepidel (typu SMP, SPU a PUK) není základní nátěr s VDP-130 nutný a nepřináší žádné zlepšení lepeného spoje.
- ▣ U silně zhuštěných a nebo urychlených potěrů se prosím obraťte na aplikační techniku STAUF.

### Klima v prostoru zpracování

- ▣ Minimálně 15 °C, max. relativní vlhkost vzduchu 75%, přednostně max. relativní vlhkost vzduchu 65%

### Požadavky na přepravu

- ▣ Bez nebezpečí mrazu

### Třída přepravní nebezpečnosti

- ▣ -

### Skladovací podmínky

- ▣ Bez nebezpečí mrazu

### Trvanlivost

- ▣ 12 měsíců

### Kód Gis

- ▣ D1

### Kód Emi

- ▣ EC1 plus

#### Dostupné velikosti obalů

- ▣ Plastový kanistr 10 kg
-

## Kontrola podkladu

Podklad před nanesením zkontrolujte podle DIN 18356, DIN 18365 nebo DIN 18367.

Podklad musí být mimo jiné tlaku a tahuvzdorný, bez trhlin, s dostatečnou povrchovou pevností, trvale suchý, rovný, čistý a bez dělicích prostředků, sintrových vrstev atd. Rovněž je nutno posoudit pórovitost a adhezi povrchu. Je nutno zkontrolovat obsah vlhkosti a savost cementových (tekutých) a kalciumsulfátových (tekutých) potěrů a teplotu v místnosti, vlhkost v místnosti a teplotu podkladu.

## Příprava podkladu

Přípravou podkladu je nutno zajistit, aby podklad byl vhodný pro nanášení, tedy zvláště čistý, povrchově pevný, adhezní, popřípadě savý, rovný, trvale suchý a bez trhlin. Mechanickou přípravu podkladu (zametení, vysátí, strojní kartáčování, zabroušení nebo odbroušení, frézování, popískování) je nutno provést v závislosti na druhu a stavu podkladu. Trhliny a spáry, s výjimkou dilatačních spár nebo jinak konstrukčně podmíněných spár je nutno pevně uzavřít zalévací pryskyřicí STAUF a potěrovými svorkami. Díry a prohlubně je možno vyplnit trvanlivou stěrkovou hmotou STAUF.

## Zpracování

K použití připravenou nebo namíchanou základní nátěrovou hmotu v nezředěném stavu naneste v jedné vrstvě vhodným nanášecím zařízením v rámci času zpracování, přitom zamezte tvorbě kaluží.

Základní nátěr proniká do porézních, savých povrchů a na hustých, nesavých površích vytváří uzavřenou vrstvu. Pro urychlení schnutí zajistěte dobré větrání.

## Omezení záruky

Výše uvedené údaje odpovídají současnému stavu vývoje. V každém případě je nutno je považovat za nezávazné, neboť nemáme žádný vliv na položení a předpoklady pokládání jsou na různých místech různé. Nároky vyplývající z těchto údajů jsou proto vyloučeny. Totéž platí i pro bezplatně a nezávazně poskytovanou obchodní a technickou poradenskou službu. Proto doporučujeme provedení dostatečných vlastních zkoušek a vlastního rozhodnutí, zda se výrobek hodí pro předpokládaný účel použití. S vydáním těchto pokynů pozbývají všechny předchozí technické informace (datové listy, doporučení k pokládání a ostatní k podobným účelům určené pokyny) platnosti.