

Rozpouštědlové lepidlo na parkety **STAUF WFR-300**

Rozpouštědlové lepidlo na parkety na bázi umělé pryskyřice podle DIN 281 a DIN EN 14293

Zvláštní vlastnosti:

- rychlá pojivost
- objektové lepidlo



Vhodné povrchové krytiny

- Parkety ze stojatých lamel podle DIN EN 14761 od tloušťky 16 mm
- Lamparkety surové podle DIN EN 13227 do 55 x 250 mm, min. tloušťka 10 mm
- Mozaikové parkety podle DIN EN 13488
- Vlys surový podle DIN EN 13226 max. 75 x 600 mm, min. tloušťka 14 mm

Vhodné stěrkovací hmoty

- STAUF SPP-95
- IBOLA RM
- IBOLA FZ

Klima v prostoru zpracování

minimálně 15 °C, max. relativní vlhkost vzduchu 75%, přednostně max. relativní vlhkost vzduchu 65%

Vhodné podkladové pásy

- Tlumící podklad STAUF
- Polyesterový vlís STAUF
- Izolační desky STAUF

Přepravní balicí skupina

- III

Přepravní číslo UN

- 1133

Dodatečné pokyny k vrchní vrstvě

- Lamparkety: jednotlivé lamely z druhů dřeva a pokládacích jednotek s intenzivním bobtnáním je nutno přednostně lepit s tvrdě elastickými PU lepidly STAUF, jako je STAUF PUK-450 nebo PUK-445
- Mozaikové parkety: žádné paralelní vzory pokládání u intenzivně bobtnajících druhů dřev
- Vícevrstvé parkety na HDF Nosnou vrstvu MDF lepte jen lepidly PUK nebo SMP!

Vhodné čisticí prostředky

- STAUF Intensivreiniger
- STAUF Spezialreiniger

Vlastnosti výrobku

- odolný proti stárnutí
- vysoká pevnost ve stříhu
- neobsahuje metanol
- necitlivý na mráz
- neobsahuje vodu

Třída přepravní nebezpečnosti

- 3

Kód přepravní nebezpečnosti

- F1

Třída skladovací nebezpečnosti

- TRBF 20: B

Vhodné podklady

- Pískovaný litý asfalt
- Potěry (tekuté) na bázi síranu vápenatého
- Stěrkovací hmoty na parkety STAUF
- Dřevotřískové desky V100 (E1), OSB desky
- Nelakované sádrovláknité desky
- Cementové potěry

Barva

- běžová

Spotřeba na m²

- 950 g s ozubením stěrky 3
- 1250 g s ozubením stěrky 4
- 1050 g s ozubením stěrky 5

Trvanlivost

- minimálně 12 měsíců

Dostupné velikosti obalů

- Plechový hobok 25 kg

Dodatečné pokyny Podklady

- Mozaikové parkety: Paralelní vzory pokládání jen na savých podkladech

Doba přiložení

- asi 10 minut při 20 °C

Zatížitelnost

- po asi 48 - 72 hodinách

Vhodné podkladové nátěry

- STAUF VDP-130
- STAUF VLM-90 + lepidlo
- STAUF VLM-100

Kód Gis

- S1

Rozpouštědlové lepidlo na parkety STAUF

WFR-300

Kontrola podkladu

Podklad před položením zkontrolujte podle DIN 18356. Podklad musí být mimo jiné tlak a tahuvzdorný, bez trhlin, s dostatečnou povrchovou pevností, trvale suchý, rovný, čistý a bez dělicích prostředků, sintrových vrstev atd. Rovněž je nutno posoudit pórovitost a adhezi povrchu. Je nutno zkontrolovat obsah vlhkosti a savost cementových (tekutých) a kalciumsulfátových (tekutých) potěrů a teplotu v místnosti, vlhkost v místnosti a teplotu podkladu.

Příprava podkladu

Přípravou podkladu je nutno zajistit, aby podklad byl vhodný pro nanášení, tedy zvláště čistý, povrchově pevný, adhezí, popřípadě savý, rovný, trvale suchý a bez trhlin. Mechanickou přípravu podkladu (zametení, vysátí, strojní kartáčování, zabroušení nebo odbroušení, frézování, pískování) je nutno provést v závislosti na druhu a stavu podkladu. Trhliny a spáry, s výjimkou dilatačních spár nebo jinak konstrukčně podmíněných spár je nutno pevně uzavřít zalévací pryskyřicí STAUF a potěrovými svrkami. Díry a prohlubně je možno vyplnit trvanlivou stěrkovou hmotou STAUF. Pro vázání zbytkového prachu a zlepšení přilnavosti, zvláště na podlahovém vytápění, je nutno podklad předem ošetřit základním nátěrem STAUF. Rovinnost, savost a přilnavost podkladu je nutno zajistit vystěrkováním vhodnou stěrkovací hmotou STAUF.

Zpracování

Znečištění lepidlem je možno v závislosti na stupni vytvrzení odstranit odpovídajícími čistícími prostředky STAUF. Vliv čistícího prostředku na ve výrobě dokončené parkety je nutno předem vyzkoušet na skrytém místě nebo na vzorku. Lepidlo naneste na podklad špachtlí s odpovídajícím ozubením, přitom zamezte nahromadění lepidla a nadměrné tloušťce vrstvy rovnoměrným rozetřením ozubenou špachtlí. Parkety uložte do lepidla v rámci stanoveného pokládacího času, krátce posuňte a pevně přitlačte.

Zatížitelnost

Zatížitelnost je závislá na druhu parket a podkladu. Masivní parkety pro navrácení lepidlem podmíněných deformací bruste a povrchově ošetřujte až po uplynutí uvedeného času vytvrzení. Na nesavých površích probíhá přilepení pomalu, proto je zatížitelnost až o několik dní později.

Další pokyny

TRGS 610 vyžaduje náhradu prostředků pro údržbu povrchů s vysokým obsahem rozpouštědel výrobky s nízkým zdravotním rizikem. Takovéto náhradní látky jsou disperzní výrobky. Kromě toho se doporučuje používat výrobky s nízkými emisemi. Proto se doporučuje alternativně k rozpouštědlovým lepicím hmotám na parkety na bázi umělých pryskyřic vyzkoušet možnost náhrady disperzními lepidly (typu STAUF M2A-), SMP-lepidly (typu STAUF SMP-) nebo polyuretanovými lepidly (typu STAUF PUK) v tomto pořadí.

Omezení záruky

Výše uvedené údaje odpovídají současnému stavu vývoje. V každém případě je nutno je považovat za nezávazné, neboť nemáme žádný vliv na položení a předpoklady pokládání jsou na různých místech různé. Nároky vyplývající z těchto údajů jsou proto vyloučeny. Totéž platí i pro bezplatně a nezávazně poskytovanou obchodní a technickou poradenskou službu. Proto doporučujeme provedení dostatečných vlastních zkoušek a vlastního rozhodnutí, zda se výrobek hodí pro předpokládaný účel použití. S vydáním těchto pokynů pozbývají všechny předchozí technické informace (datové listy, doporučení k pokládání a ostatní k podobným účelům určené pokyny) platnosti.