

Technický datový list

Aqua-Seal® EcoGold

Popis	Aqua-Seal EcoGold je kombinace na bázi polymerizovaných akrylových a polyuretanových disperzí a vyznačuje se dobrými hodnotami stálosti a bezproblémovou aplikací. Zpracování bez míchání, snadná práce a optimalizovaná počáteční fáze schnutí. Aqua-Seal EcoGold se vyznačuje vysokou vyplňovací schopností a pěkným vzhledem. Kód Gis W2+ Kód Emi EC1, abZ-č. 157.10-46
Stupeň lesku	mat, polomat, lesk
Zvláštní pokyny	Aqua-Seal EcoGold vykazuje všeobecně dobrou přilnavost na různých podkladech, jako je Aqua-Seal Uni-Spachtel, Aqua-Seal FlexPrimer, Aqua-Seal ExoBloc a UniQuickPrimer. Dřeva s obsahem tuku (exotická dřeva) jako například teak nebo oliva by měla být opatřena základním nátěrem Aqua-Seal ExoBloc. Tmavá dřeva, jako je i třešeň a hruška by z optických důvodů (hezčí zvýraznění) měla být opatřena základním nátěrem Aqua-Seal ExoBloc. Aqua-Seal EcoGold není schválený pro korkové podlahy.
Použití	Aqua-Seal EcoGold se dá nanášet válečkem, natírat a křížově stěrkovat. Konzervace se nanáší rovnoměrně ve třech vrstvách. Problémová dřeva jako je buk, javor a jasan nestěrkuje, ale válečkuje!
Speciální tipy	Narozdíl od konvenčních rozpouštědlových laků je s Aqua-Seal EcoGold nutno pracovat v sytých vrstvách. Materiál se nesmí nanášet válečkem do tenké vrstvy.
Schnutí	Pro zabránění nadměrnému bobtnacímu tlaku doporučujeme provést jen jedno nanesení vodního laku válečkem za den, aby dřevo mělo dostatek času opět vydat přijatou vodu. Lak samotný je obecně brousitelný a opatrně pochozí pro další zpracování po 3-4 hodinách (23°C / relativní vlhkost vzduchu 50 %). Při špatném větrání, nižší teplotě, jiné vlhkosti vzduchu a zvětšené tloušťce vrstvy se schnutí může podstatně prodloužit. Zatěžování, pokládání koberců nebo údržba ne dříve než za 8 -14 dní.
Spotřeba	V závislosti na podkladu a způsobu práce: 1 stěrková vrstva při nanášení dvou stěrkových vrstev: asi 30 ml/m ² nebo asi 35 m ² /l 1 vrstva nanesená válečkem / štětcem: asi 100 ml/m ² nebo asi 10 m ² /l
Skladování / doprava	Při dopravě a skladování v nezamrzajících prostorách, v chladnu a suchu v neotevřené originální nádobě je skladovatelnost minimálně 12 měsíců.
Další odkazy	Součástí tohoto datového listu jsou následující rubriky naší sbírky datových listů: - Všeobecné pokyny k používání nátěrových hmot na parkety - Čištění a údržba konzervovaných / olejovaných podlah - Označení a bezpečnostní pokyny (Bezpečnostní list)