

Technický datový list

Aqua-Seal® EcoSilver

| | |
|--|--|
| Popis | Aqua-Seal® EcoSilver je konzervace na parkety pro normální až střední zátěž s dobrým poměrem ceny a výkonu. Na bázi vybraných akrylo-polyuretanových disperzí nabízí jednosložková vodní konzervace dobré vlastnosti v oblasti jednoduchých parketových konzervací. Je připravená k použití bez míchání a uživatelsky přátelská. Kód Gis W3+, kód Emi EC1, abZ-č. 157.10-46 |
| Stupeň lesku | ultramát, mat, polomat |
| Zvláštní pokyny | Aqua-Seal EcoSilver vykazuje všeobecně dobrou přilnavost na různých podkladech, jako například Aqua-Seal FlexPrimer, Aqua-Seal ExoBloc a Aqua-Seal Uni-Spachtel. |
| Použití | Aqua-Seal EcoSilver se dá nanášet válečkem, natírat a křížově stěrkovat. Konzervace se nanáší rovnoměrně ve třech vrstvách. Problémová dřeva jako je buk, javor a jasan nestěrkujte, ale válečkujte! |
| Speciální tipy | Narozdíl od konvenčních rozpouštědlových laků je s Aqua-Seal EcoSilver nutno pracovat v sytých vrstvách. Materiál se nesmí nanášet válečkem do silné vrstvy. |
| Schnutí | Pro zabránění nadměrnému bobtnacímu tlaku doporučujeme provést jen jedno nanesení vodního laku válečkem za den, aby dřevo mělo dostatek času opět vydat přijatou vodu. Lak samotný je obecně brousitelný a opatrně pochozí pro další zpracování po 3-4 hodinách (23°C / relativní vlhkost vzduchu 50 %). Při špatném větrání, nižší teplotě, jiné vlhkosti vzduchu a zvětšené tloušťce vrstvy se schnutí může podstatně prodloužit. Zatěžování, pokládání koberců nebo údržba ne dřívě než za 8 -14 dní. |
| Spotřeba | V závislosti na podkladu a způsobu práce: 1 stěrková vrstva při nanášení dvou stěrkových vrstev: asi 30 ml/m ² nebo asi 35 m ² /l 1 vrstva nanesená válečkem / štětcem: asi 100 ml/m ² nebo asi 10 m ² /l |
| Skladování / doprava | Při dopravě a skladování v nezamrzajících prostorách, v chladnu a suchu v neotevřené originální nádobě je skladovatelnost minimálně 12 měsíců. |
| Ve výrobě konzervované hotové parkety | Aqua-Seal EcoSilver není vhodný pro dodatečnou konzervaci ve výrobě lakovaných hotových parket a korku. |
| Další odkazy | Součástí tohoto datového listu jsou následující rubriky naší sbírky datových listů: - Všeobecné pokyny k používání nátěrových hmot na parkety - Čištění a údržba konzervovaných / olejovaných podlah - Označení a bezpečnostní pokyny (Bezpečnostní list) |