

Technický datový list

Aqua-Seal® FlexPrimer

Popis	Aqua-Seal FlexPrimer je vysoce kvalitní akrylátový základní lak na vodní bázi s redukujícím účinkem zalepení boků pro použití pod naše impregnační laky Aqua-Seal. Aqua-Seal FlexPrimer se vyznačuje středním zvýrazněním a neutrálním barevným odstínem. Lak je možno nanášet na všechna čistá, na základní materiál obroušená dřeva. Kód Gis W2+
Zvláštní pokyny	Aqua-Seal FlexPrimer není vhodný jako krycí vrstva.
Použití	<ul style="list-style-type: none">- Aqua-Seal FlexPrimer se nanáší válečkem v rovnoměrné, syté vrstvě na vytmelené a obroušené holé dřevo. Při nanesení malé vrstvy hrozí riziko vzniku nerovnoměrného barevného vzhledu, případně i až po nanesení následných impregnačních vrstev.- Jako základový lak se Aqua-Seal FlexPrimer s ohledem na nebezpečí probroušení nesmí brousit mezi nanášením jednotlivých vrstev, lehké zarovnání vyčnívajících dřevěných vláken je však možné.- Křížové nanášení Aqua-Seal FlexPrimer stěrkou je možné na dřevěných podkladech, vhodných pro tento postup. Při tomto způsobu aplikace však doporučujeme použít k tomu optimalizovaný výrobek Aqua-Seal UniSpachtel.- Je nutno dodržovat požadavky DIN18356. Nezpracovávejte při teplotě podlahy po 15°C. Čištění pracovního nářadí se provádí vodou.
Schnutí	Přelakovatelný po jedné hodině. V zájmu dřeva doporučujeme jen jednu válečkem nanášenou vrstvu za den, aby dřevo mohlo opět vydat pohlcenou vodu. Při 23°C/ 50% relativní vlhkosti vzduchu je opatrně pochozí po 3 - 4 hodinách. Při špatném větrání, nižší teplotě, jiné vlhkosti vzduchu a zvětšené tloušťce vrstvy se schnutí může podstatně prodloužit. Zatěžování, pokládání koberců nebo ošetřování ne dřívě než za 8 - 14 dní.
Spotřeba	Na válečkovou vrstvu 100 ml/m ² nebo 10 m ² /l v závislosti na podkladě a způsobu práce. Při použití na silně savých podkladech (například buk) je nutno počítat se zvýšenou spotřebou.
Skladování / doprava	Při dopravě a skladování v nezamrzajících prostorách, v chladnu a suchu v neotevřené originální nádobě je skladovatelnost minimálně 12 měsíců.
Ve výrobě impregnované hotové parkety	Tento základní impregnační lak není vhodný pro dodatečnou impregnaci UV-impregnovaných hotových parket.
Další odkazy	Součástí tohoto datového listu jsou následující rubriky naší sbírky datových listů: <ul style="list-style-type: none">- Všeobecné pokyny k používání nátěrových hmot na parkety- Čištění a ošetřování lakovaných / olejovaných podlah- Označení a bezpečnostní pokyny (Bezpečnostní list)