



TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

ARDEX P 4

Rychlý multifunkční přednátěr pro exteriéry a interiéry

Penetrace a propojovací můstek pro stěny, stropy a podlahy v interiérech a exteriérech

Pro savé a hutné podklady

Pro aplikaci lepidel na obklady a dlažby, podlahových a stěnových stěrkových hmot

Bezpečný propojovací můstek s širokým spektrem použití

Rychle schnoucí

Bez rozpouštědel

Jednosložkový

Nestékající a neskapávající konzistence.

Snadné nanášení

Ardex Baustoff GmbH
A-3382 Loosdorf, Hürmer Straße 40
ISDN & Tel. 0043 / 2754/7021
Fax 0043/2754/2490
E-mail: office@ardex.at
Internet: www.ardex.at



Ardex Baustoff, s.r.o.
Bauerova 10
603 00 Brno
tel.: 541 240 161
fax: 541 213 962
E-mail: ardex@ardex.cz
Internet: www.ardex.cz

ARDEX P 4

Rychlý multifunkční přednátěr pro exteriéry a interiéry

Oblast použití:

Interiér a exteriér, podlahy, stěny a stropy.

Penetrace a propojovací můstek pro savé a hutné podklady, jako:

- beton
- cementové a vápenocementové omítky
- cementové potěry a anhydritové potěry
- obklady, dlažby, desky
- terrazzo
- disperzní nátěry
- staré, vodovzdorné zbytky lepidel
- suché potěry
- stěrkové hmoty.

Pro aplikaci lepidel na obklady a dlažby, podlahové a stěnové stěrkové hmoty.

Druh výrobku:

Bezrozpuštědlová, bílá, umělopryskyřičná disperze se speciálními aditivami a křemičitým pískem. Nestékající a neskápávající konzistence.

Příprava podkladu:

Podklad musí být suchý, pevný, zbavený prachu a separačních částic, musí být nosný a vhodný pro další práce.

Zpracování:

ARDEX P 4 je připravený k použití a nanáší se válečkem s krátkým nebo dlouhým vlasem, plochým štětcem nebo koštětem.

Penetraci nanášíme rovnoměrně tak, aby byl podklad dobře smáčen a před dalšími pracemi necháme schnout tak dlouho, až se vytvoří bělavý film.

Pro použití na savých podkladech lze ARDEX P 4 zředit vodou, a to až 15% hmotnostního podílu. Doba schnutí je v závislosti na savosti podkladu 60 minut při teplotě +20°C. Při nízkých teplotách a hutném podkladu se doba schnutí může prodloužit, při vyšších teplotách a savém podkladu naopak zkrátit.

Otevřené nádoby opět dobře uzavřete a zbylé množství během několika dní spotřebujte.

Nádoby a nářadí je možno bezprostředně po použití vyčistit vodou.

ARDEX P 4 zpracovávejte při teplotách nad +5°C.

Upozornění:

Pro kontaktní můstek na dřevěných podkladech, nátěrech, potěrech z litého asfaltu a magnezitových potěrech, zbytků lepidel na bázi polyuretanu, na epoxidové pryskyřici a živici doporučujeme použít umělopryskyřičný penetrační nátěr ARDEX P 82.

Je třeba zcela odstranit zbytky stěrkových hmot a lepidel, rozpustné ve vodě (obsahující např. sulfátové výluhy).

Technická data

dle norem kvality ARDEX:

Spotřeba materiálu: cca 100 – 500 g/m²
dle druhu podkladu
a použitého nářadí

Doba schnutí (+20 °C): cca 60 min.

**Vhodnost pro
podlahové topení:** ano

Označení dle GefStoFV: žádné

Kód GIS: D1

Balení: nádoba 5 kg netto

Skladování: V suchu, chraňte před mrazem,
v originálním uzavřeném balení
cca 12 měsíců

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů.

Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná doporučení bez garance vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a na způsob provedení prací.