



ARDEX P 82

Umělopryskyřičný přednátěr

Propojovací můstek na hladké
a hutné podklady

Bez rozpouštědel

Nahrazuje neoprenové přednátěry

Bez nebezpečí při skladování,
transportu a skladování

Ardex Baustoff GmbH
A-3382 Loosdorf, Hürmer Straße 40
ISDN & Tel. 0043 /2754/7021
Fax 0043/2754/2490
E-mail: office@ardex.at
Internet: www.ardex.at



Ardex Baustoff, s.r.o.
Kamenická 2
616 00 Brno
tel.: 541 249 922
fax: 541 213 962
E-mail: ardex@ardex.cz
Internet: www.ardex.cz

ARDEX P 82

umělopryskyřičný přednatěr

Oblast použití:

Produkt je určen pouze pro vnitřní použití !

Jako přednatěr a propojovací můstek na hladkých a hutných podkladech, jako jsou

prefabrikované betonové podlahy
zvláště zhutněné cementové potěry,
špatně opískované potěry z litého asfaltu,
staré asfaltové podlahy,
zušlechtnuté anhydritové potěry,
magnezitové potěry,
dřevo a dřevotřískové desky,
terrazzo, pískovec, zvonivka,
dlaždice a dlažební desky,
ocelový plech,
umělé hmoty,
laky, olejové a umělopryskyřičné nátěry,
pod stěrkové hmoty a tenkovrstvé lepicí malty

Druh výrobku:

Bezrozpuštědlová, reaktivní dvousložková umělopryskyřičná disperze na bázi epoxidu, jejíž složky jsou:

ARDEX P 82 – Komponenta A světle červená
ARDEX P 82 – Komponenta B bílá

Jejich důkladným smícháním v poměru 1 : 1 vznikne narůžovělý umělopryskyřičný přednatěr ARDEX P 82, hustoty cca 1 kg/litr a hodnoty pH cca 11.

Reakcí a schnutím nátěru vznikne lepidlo, vytvářející dobré propojení na všech hladkých a hutných podkladech.

Zpracování:

Komponenty A a B, dodávané odděleně v nádobách o stejném množství smícháme v přesném váhovém, nebo objemovém poměru 1 : 1 a důkladně promícháme, až získáme hmotu růžové barvy, připravenou pro nátěr, kterou je nutno při teplotě 18 – 20°C zpracovat do 1 hodiny. ARDEX P 82 nanášíme štětcem, válečkem, mechovou houbou nebo stěrkou tence na suchý a očištěný podklad. Pro zlepšení roztíravosti lze přičíst max. 5% přídavkem vody. Teprve po zaschnutí přednatěru do bezbarvého, transparentního filmu lze nanášet stěrkové hmoty, nebo lepicí malty

Doba schnutí je asi 1 hodina, podle intenzity odvětrávání, teploty a druhu podkladu.

Nízké teploty a vyšší vlhkost vzduchu mohou dobu schnutí prodloužit.

ARDEX P 82 poskytuje dobré propojení na všech hladkých a hutných plochách, které ale musí být dostatečně pevné, zbavené vosků, oleje, prachu a jiných separujících materiálů. Stěrkové, nebo lepicí malty by měly být aplikovány na zaschlý přednatěr do max. 2 dnů.

Nádoby a nářadí je nutno ihned po použití očistit vodou.

Spotřeba materiálu: 0,1 – 0,2 kg/m²
podle druhu podkladu.

Balení: Umělohmotné nádoby –
3 kg netto komponenty A
3 kg netto komponenty B
nebo
1 kg netto komponenty A
1 kg netto komponenty B

Skladování: V chladu, ale ne mrazu,
12 měsíců v uzavřeném
originálním balení

Pracovní hygiena a bezpečnost:

Zamezte delšímu kontaktu ARDEXu P 82 s pokožkou, eventuální potřísnění nenechávejte zaschnout a ihned omyjte vodou. Oči při zasažení ihned vypláchněte velkým množstvím vody. Používejte ochranných brýlí a rukavic, udržujte pracovní oděv čistý, znečištěný ihned vyměňte.

Schválení a zkoušky:

– TZÚS Praha, státní zkušebna 204, č. 08–97–0244
– Certifikát ISO 9001: registrační číslo 12 100 7248

Váš odborný velkoobchod:

Ručíme za bezvadnou kvalitu našich produktů.

Naše doporučení pro zpracování vycházejí ze zkoušek a praktických zkušeností, mohou však být považována pouze za všeobecná doporučení bez garance vlastností, protože nemáme vliv na podmínky na stavbě a na způsob provedení prací.

Tímto vydáním se nahrazují všechny předchozí verze technických listů.