



TVOŘÍ PEVNÉ VAZBY

ARDEX X7 Gewerbe

Tenkovrstvá lepicí malta

Pro interiér a exteriér

Zvlášť vhodné
pro kameninu v interiéru



ARDEX Baustoff, s.r.o.
Jihlavská 7a, 62500 Brno
Tel.: +420 541 249 922
E-mail: ardex@ardex.cz
www.ardex.cz

ARDEX X7 Gewerbe

Tenkovrstvá lepicí malta, vhodná zvláště pro kameninu v interiéru

Oblast použití:

Pro interiéru a exteriér.

Pokládání dlažeb a obkladů, bělniny, kameniny, mozaiky ze skla a porcelánu, betonových desek a desek z přírodního kamene, necitlivých na vlhkost, kameninové obklady v interiéru, jakož i kladení stavebních desek, např. sádrové desky, izolační desky z tvrzené pěny a minerálních vláken (izolační desky s tvrzené pěny s oboustranným kaširováním maltou). Plátování na vytápěných potěrech, lepení pohledových a zvukově izolačních desek. Vhodné i na podlahové topení. Splňuje nařízení C2 dle DIN EN 12004.

Speciální vlastnosti

Zpracovatelné do lehké a pastózní hmoty. Vysoká vydatnost, vysoká pevnost, dlouhá doba zpracování, široké spektrum použití. Drží prakticky na všech vhodných podkladech jako je beton, cementové potěry, anhydritové potěry, zapískované potěry z litého asfaltu, omítka, zdivo a jiné. Tvoří pevné spojení mezi stavebními materiály.

Záměsný poměr:

10,5 l vody : 25 kg prášku = 1 díl vody : 2 díly prášku

Příprava podkladu:

Suchý nebo vlhký podklad musí být pevný, nosný zbavený prachu, nečistot a separačních materiálů.

Podklady ze sádry, nebo broušených anhydritů musí být suché a přednatřené propojovací disperzí ARDEX P 51, ředěnou 1 : 3 vodou.

Na podkladech z kovu, skla a podobně hladkých materiálech použijeme v interiéru staveb jako propojovací přednátr ARDEX P 82. ARDEX P 82 chrání současně podklad před vlhkostí lepicí malty.

V interiéru přetřete obklady rychlou multifunkční disperzí ARDEX P4 nebo naneste v tenké vrstvě ARDEX X7 Gewerbe.

V trvale vlhkém prostředí nebo v exteriéru použijte jako propojovací můstek izolační stěrky ARDEX.

Pokládka obkladů a dlažby pomocí ARDEX X7 Gewerbe může následovat po vyschnutí přednátr, propojovacího můstku nebo předstěrkování.

Zpracování:

V čisté míchací nádobě vmícháváme do čisté vody prášek ARDEX X 7 Gewerbe až získáme bezhrudkovou, hladkou, hustě pastovou hmotu. Pro zlepšení struktury by jste měli maltu před nanesením na podklad ještě jednou rozmíchat.

Konzistenci hmoty je možné přizpůsobit v závislosti od podkladu, velikosti a váhy použitého obkladu.

Maltu ARDEX X 7 Gewerbe nanášíme hladítkem na podklad a ozubeným hladítkem drážkujeme ve svislém směru (floating), tak aby se zaručilo rovnoměrné pokrytí celé plochy. Výběr zubu závisí na podkladu, druhu, velikosti a zadní straně obkladu. U více namáhaných ploch, jako jsou např. fasády, nanese se maltu i na zadní stranu lepených desek (buttering and floating), aby bylo zaručeno plnoplošné propojení.

Při lepení skleněné mozaiky a na přední straně papírem polepeného porcelánu nanášíme tolik ARDEXu X 7 Gewerbe, aby při vtlačení mozaiky vystupovala malta do spár a tím bylo dosaženo dokonalé usazení do maltového lože. Potřebné dospárování provedeme v tomto případě též ARDEXem X 7 Gewerbe.

Pokládaná plocha by měla být jenom tak velká, aby bylo možné obklad položit v průběhu 10 minut do ještě pastózního, vlhkého lepicího lože a posunovat ním.

Drsné a nerovné podklady můžete maltou zastěrkovat. Po vytvrzení stěrkové vrstvy může proběhnout pokládka.

Při lepení tepelně izolačních zateplovacích systémů a desek nanášíme lepicí maltu v pásech, nebo "buchtách" na zadní stranu desek. Nejsou-li lepené desky porézní, musí být jejich povrch před lepením mechanicky zdrsňen. V případě pochybností provedeme zkoušku.

Doba zpracování: cca 5 hodin při 20°C

Balení: pytle 25 kg netto

Skladování: v suchých místnostech, v originálním balení 12 měsíců