

Technický datový list

Classic[®] Plus Reaktivvergütung

Popis	<p>Bezrozpuštědlová reaktivní přísada pro LT-Export Extra schválené Oleje Classic naší firmy.</p> <p>Kompatibilní s Classic BaseOil, Classic 100ProOil a Classic HardOil: dlouhá zpracovatelnost, urychlené tvrdnutí, trvale zlepšená stálost, lepší přilnavost laku při dodatečné konzervaci.</p> <p>Rozšiřuje oblast použití konzervace na bázi oleje a umělé pryskyřice: rychlá brousitelnost, žádná vzlínavost, vysoká stálost, zlepšená bloková pevnost.</p> <p>Kód Gis - DD1</p>
Stupeň lesku	Lesk LT-Export Extra a Classic HardOil s přísadou Classic Plus Reaktivvergütung je o něco vyšší než bez ní.
Zvláštní pokyny	<ul style="list-style-type: none">- Otevřenou nádobu vzduchotěsně uzavřete a neprodleně spotřebujte, neboť materiál tvrdne vlivem vzdušné vlhkosti. Zhoustlý materiál se nesmí znovu použít.- Směs s Classic Plus neuzavírejte tlakotěsně – nebezpečí výbuchu!
Použití	<ul style="list-style-type: none">- Při dobrém míchání 1:10 zamíchejte do základního produktu. Nemíchejte více, než dokážete zpracovat za 2 hodiny.- Směs zpracujte podle popisu v technickém datovém listu hlavní složky.- Při nanášení více vrstev LT-Export Extra nebo Classic HardOil nanášejte následující vrstvu při mezischnutí delším než 24 hodin jen po dobrém mezibroušení.- Čištění válečků s Universal-Verdünnung, ostatních pracovních prostředků s roztokem L91 Cleaner/KH.
Schnutí	Platí časy schnutí jaké jsou uvedeny pro hlavní produkty.
Spotřeba	<p>V závislosti na podkladu a způsobu práce:</p> <p>LT-Export Extra, Classic HardOil: 1 vrstva nanesená válečkem / natíráním: asi 100-120 ml/m² nebo asi 8-10 m²/l lak namíchaný k použití odpovídá asi 10-12 ml/m² Classic Plus.</p> <p>Classic BaseOil, Classic 100ProOil: viz technické datové listy hlavních komponent. Při asi 50 µm použití namíchaného oleje (dub) při prvním nanesení, odpovídá asi 5g Classic Plus. Při následném nanášení na impregnované dřevo podstatně nižší spotřeba.</p>
Skladování / doprava	Při dopravě a skladování v chladnu a suchu v neotevřené originální nádobě je skladovatelnost minimálně 12 měsíců.
Další odkazy	<p>Součástí tohoto datového listu jsou následující rubriky naší sbírky datových listů:</p> <ul style="list-style-type: none">- Všeobecné pokyny k používání nátěrových hmot na parkety- Čištění a údržba konzervovaných / olejovaných podlah- Označení a bezpečnostní pokyny (Bezpečnostní list)